



AB "Dolomitas"
LABORATORIJA
Petrašiūnai LT-83477
Pakruojo raj., Lietuva



LIETUVOS
NACIONALINIS
AKREDITACIJOS
BIURAS

BANDYMAI
ISO/IEC 17025

Sr. 1.A.BL.017

BANDYMŲ PROTOKOLAS Nr. 8447

F59-2/7:2014

MINERALINIŲ MEDŽIAGŲ (UŽPILDŲ) BANDYMŲ REZULTATAI

Užsakovas: **AB "Dolomitas", komercijos skyrius, Dolomito g. 6, Petrašiūnai, Pakruojo raj.**
Bandomasis objektas: **Granito geležinkelio balasto skalda 31,5/63**
Bandinio kodas: **8447**
Ėminio gavimo data: **2021-01-06**

Savybės	Mato vnt.	Frakcija, mm	Frakcijos masės dalis, %	Bandymai	Matavimo vertė	Vertė arba vid. (suvestinė) vertė	Bandymo normatyvinis dokumentas
Atsparumas atmosferos poveikiams. Magnio sulfato metodas. Vertė MS po 10 ciklų	%	31,5/63	-	1	0,2	0,2	LST EN 1367-2:2010; LST EN 13450:2003 G priedas; LST EN 13450:2003/ AC:2004
				2	0,1		

PASTABOS: Šie bandymų rezultatai susiję tik su bandomuoju objektu.

(papildoma informacija susijusi su konkrečiu bandymu)

Bandymų atlikimo data: **2021-02-15**

Skaičiavimus atliko: Technikos vadovas Dainius Gegeckas

Tvirtinu:

**Technikos vadovas
Dainius Gegeckas**