



AB "Dolomitas"
LABORATORIJA
Petrašiūnai LT-83477
Pakruojo raj., Lietuva



LIETUVOS
NACIONALINIS
AKREDITACIJOS
BIURAS

BANDYMAI
IŠVADAI 2025

№. 1 A-0117

BANDYMŲ PROTOKOLAS Nr. 8487

F59-2/7:2014

MINERALINIŲ MEDŽIAGŲ (UŽPILDŲ) BANDYMŲ REZULTATAI

Užsakovas: AB "Dolomitas", komercijos skyrius, Dolomito g. 6, Petrašiūnai, Pakruojo raj.
Bandomasis objektas: Granito geležinkelio balasto skalda fr. 31,5/63
Bandinio kodas: 8487
Ėminio gavimo data: 2021.02.10

Savybės	Mato vnt.	Fracija, mm	Fracijos masės dalis, %	Bandymai	Matavimo vertė	Vertė arba vid. (suvestinė) vertė	Bandymo normatyvinis dokumentas
Atsparumas trupinimui. Los Andželo koef. LA_{RB}	-	31,5/50 (31,5/40+40/50)	100 (50+50)	1	13	13	LST EN 1097-2: 2020, A priedas A.2 sk.
Devalio rodiklis $M_{DE,RB}$ (vandenyje)	-	31,5/50 (31,5/40+40/50)	100 (50+50)	1	7,5	7,0	LST EN 1097-1:2011, A priedas
				2	7,3		

PASTABOS: Šie bandymų rezultatai susiję tik su bandomuoju objektu.

(papildoma informacija susijusi su konkrečiu bandymu)

Bandymų atlikimo data: 2021.02.17

Skaičiavimus atliko: Technikos vadovas Dainius Gegeckas

Tvirtinu: **Technikos vadovas**
Dainius Gegeckas