



AB "Dolomitas"
LABORATORIJA
Petrašiūnai LT-83477
Pakruojo raj., Lietuva



LIETUVOS
NACIONALINIS
AKREDITACIJOS
BIURAS

BANDYMAI
IŠMĖC 12025

№. LA-0117

BANDYMŲ PROTOKOLAS Nr. 8523

F59-2/7:2014

MINERALINIŲ MEDŽIAGŲ (UŽPILDŲ) BANDYMŲ REZULTATAI

Užsakovas: **AB "Dolomitas", komercijos skyrius, Dolomito g. 6, Petrašiūnai, Pakruojo raj.**
Bandomasis objektas: **Granito geležinkelio balasto skalda fr. 31,5/63**
Bandinio kodas: **8523**
Ėminio gavimo data: **2021.03.15**

Savybės	Mato vnt.	Frakcija, mm	Frakcijos masės dalis, %	Bandymai	Matavimo vertė	Vertė arba vid. (suvestinė) vertė	Bandymo normatyvinis dokumentas
Atsparumas šaldymui ir atšildymui F (masės nuostoliai po 20 ciklų)	%	31,5/63	-	1	0,1	0,1	LST EN 1367-1:2007; LST EN 13450:2003 F priedas; LST EN 13450:2003/ AC:2004
				2	0,1		
				3	0,1		
<i>Dalelių forma prieš bandymą: netaisyklinga, be matomų porų. Liekanų ant kontrolinio sieto įvertinimas apžiūrint: neįprasto dalelių suirimo nepastebėta.</i>							

PASTABOS: Šie bandymų rezultatai susiję tik su bandomuoju objektu.

(papildoma informacija susijusi su konkrečiu bandymu)

Bandymų atlikimo data: **2021.04.08**

Skaičiavimus atliko: Technikos vadovas Dainius Gegeckas

Tvirtinu:

**Technikos vadovas
Dainius Gegeckas**