



AB "Dolomitas"
LABORATORIJA
Petrašiūnai LT-83477
Pakruojo raj., Lietuva



LIETUVOS
NACIONALINIS
AKREDITACIJOS
BIURAS

BANDYMŲ
PDMRIS 12028

Nr. 1.APL117

BANDYMŲ PROTOKOLAS Nr. 8489

F59-2/7:2014

MINERALINIŲ MEDŽIAGŲ (UŽPILDŲ) BANDYMŲ REZULTATAI

Užsakovas: **AB "Dolomitas", komercijos skyrius, Dolomito g. 6, Petrašiūnai, Pakruojo raj.**
Bandomasis objektas: **Granito geležinkelio balasto skalda 31,5/63**
Bandinio kodas: **8489**
Ėminio gavimo data: **2021-02-10**

Savybės	Mato vnt.	Frakcija, mm	Frakcijos masės dalis, %	Bandym ai	Matavimo vertė	Vertė arba vid. (suvestinė) vertė	Bandymo normatyvinis dokumentas
Tariamasis tankis ρ_a	Mg/m ³	31,5/63	100	1		2,81	LST EN 1097-6:2013, 7 sk.
Sausų dalelių tankis ρ_{rd}	Mg/m ³					2,78	
Įmirkytų nusausinto paviršiaus dalelių tankis ρ_{esd}	Mg/m ³					2,79	
Vandens įmirkis po 24h mirkymo WA_{24}	%					0,3	
Sausų dalelių tankis ρ_p	Mg/m ³	31,5/63	100	1	2,780	2,78	LST EN 1097-6:2013 A.3. Priedas

PASTABOS: Šie bandymų rezultatai susiję tik su bandomuoju objektu.

(papildoma informacija susijusi su konkrečiu bandymu)

Bandymų atlikimo data: **2021-04-12**

Skaičiavimus atliko: Technikos vadovas Dainius Gegeckas

Tvirtinu:

Technikos vadovas
Dainius Gegeckas