



AB "Dolomitas"
LABORATORIJA
Petrašiūnai LT-83477
Pakruojo raj., Lietuva



LIETUVOS
NACIONALINIS
AKREDITACIJOS
BIURAS

BANDYMŲ
SERIJA: 19025

№: 1 A 06 017

BANDYMŲ PROTOKOLAS Nr. 8486

F59-2/7:2014

MINERALINIŲ MEDŽIAGŲ (UŽPILDŲ) BANDYMŲ REZULTATAI

Užsakovas: **AB "Dolomitas", komercijos skyrius, Dolomito g. 6, Petrašiūnai, Pakruojo raj.**
Bandomasis objektas: **Granito geležinkelio balasto skalda 31,5/63**
Bandinio kodas: **8486**
Ėminio gavimo data: **2021-02-10**

Savybės	Mato vnt.	Frakcija, mm	Frakcijos masės dalis, %	Bandymai	Matavimo vertė	Vertė arba vid. (suvestinė) vertė	Bandymo normatyvinis dokumentas
Įmirkytų vandenyje dalelių tankis ρ_{cm}	Mg/m ³	40/50	100	1	-	2,80	LST EN 1097-6:2013, B priedas
Vandens įmirkis $W_{A_{cm}}$	%					0,1	
Atsparumas trupinimui. Smūginis trupis SZ_{RB} 31,5/40	%	31,5/40	-	1	15,17	15,3	LST EN 1097-2: 2020, A priedas A.3 sk.
				2	15,40		
				3	15,42		

PASTABOS: Šie bandymų rezultatai susiję tik su bandomuoju objektu.

(papildoma informacija susijusi su konkrečiu bandymu)

Bandymų atlikimo data: **2021-04-12**

Skaičiavimus atliko: Technikos vadovas Dainius Gegeckas

Tvirtinu:

Technikos vadovas
Dainius Gegeckas