



1567

AB „DOLOMITAS“

Baltarusijos aikštelė, Baltarusijos Respublika, Bresto sritis, Lunineco rajonas 21, 1,6 km į šiaurės rytus nuo Mikaševičių miesto.

15

1567-CPR-0105, Eksploatacinių savybių deklaracija Nr. 204

LST EN 13450:2003; LST EN 13450:2003/AC:2004

GRANITO GELEŽINKELIO BALASTO SKALDA 31,5/63

Rodiklio pavadinimas	Rodiklio vertė	Kategorija
<b>DALELIŲ STAMBUMAS, FORMA, TANKIS</b>		
dalelių dydis (frakcija)	31,5/63	-
granulimetrinė sudėtis	-	F
plokštumo rodiklis	≤15%	FI15
formos rodiklis	≤20%	SI20
dalelių ilgis (>100)	≤6%	B
vidutinis tankis	≥ 2,60 Mg/m <sup>3</sup>	-
supiltinis tankis	≥ 1,41 Mg/m <sup>3</sup>	-
<b>ŠVARUMAS</b>		
smulkiųjų kiekis	≤0,6%	A
mineralinių dulkių kiekis	≤0,5%	A
<b>ATSPARUMAS TRUPINIMUI/SKALDYMUI</b>		
Los Andželo rodiklis LA	≤16	LARB16
smūginis trupis SZ	≤22%	SZRB22
<b>ATSPARUMAS DĖVĖJIMUISI</b>		
atsparumas dėvėjimuisi	≤11	MDE RB11
<b>VANDENS ĮMIRKIS</b>	≤0,5%	WA <sub>cm</sub> 0,5
<b>ILGAAMŽIŠKUMAS ŠALDYMUI IR ATŠILDYMU</b>		
ilgaamžiškumas šaldymui ir atšildymui	≤1%	F1
ilgaamžiškumas magnio sulfato poveikiui	≤18%	MS18
<b>ILGAAMŽIŠKUMAS PAGAL DŪLĖJIMĄ</b>	-	NPD
<b>PAVOJINGI JUNGINIAI</b>	-	NPD
<b>RADIOAKTYVUMAS</b>	I klasė	-

Data

DocumentDateInDigits

Gavėjas

CustomerName

Sąskaitos-faktūros (važtaraščio) Nr.

DocumentNo

Kiekis, t

Quantity